

Эффект хрома

Характеристика

- Полиуретан
- %450 - 500 глосс
- Зеркальный эффект
- Не содержит ТГИЦ
- Высокая устойчивость к удару



Лак (Жидкая акриловая краска или порошковая краска)

Порошковая краска с эффектом хрома

Порошковый грунт (эпоксидный пр: РАЛ 7035)

Химическая очистка

Поверхность изделия



Использование

- Диски для автомобилей
- Велосипеды / Мотоциклы
- Светильники
- Декоративные изделия
- Мебель
- Бытовая техника



Нанесение

- Чистая окрасочная кабина / печь
- Электростатика 100 кВ - 60 мА
- Предварительное нагревание детали
- Толщина покрытия : 60 - 100 микрон
- Гомогенная толщина покрытия
- Запекание: 200С - 10 минут
- Требуется доп. слой порошкового или жидкого лака против следов пальцев



pulver